



Alaska

COLLECTION

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Composición / Composition: 100% PES.

Ancho / Width / Largeur: 140 cms / 54 in

Peso / Weight / Poids: 410 gr/m² - 574 gr/ml

Resistencia a la tracción / Tensiler Strength / Résistance à la traction

Urdimbre / Warp / Châine:

Trama / Weft / Trame:

340 N

ISO 13937-3:2000

288 N

ISO 13937-3:2000

Resistencia de las costuras / Seam strength / Résistance des coutures

Urdimbre / Warp / Châine:

Trama / Weft / Trame:

339 N

ISO 13935-2:2014

346 N

ISO 13935-2:2014

Deslizamiento de las costuras / Seam Slippage / Glissement des coutures

Urdimbre / Warp / Châine:

Trama / Weft / Trame:

2 mm

ISO 13936-2:2004

2 mm

ISO 13936-2:2004

Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance / Résistance à l'abrasion:

Ciclos / Cycles / Cycles:

>50.000

ISO 12947-2:2016

Prueba del Cigarrillo / Cigarette Test / Test de la Cigarette

Aprobada
PassedISO 1021 -1:2006
BS5852 part 1

Solidez de los colores a la luz

Colour fastness to light / Résistance à la lumière

Solidez a la limpieza en seco

Rubbing solvents / Résistance au nettoyage à sec

Solidez de los colores al lavado

Rubbing fastness in humid state / Résistance au nettoyage

Resistencia al pilling:

Pilling resistance / Résistance au pilling

4

ISO 105-B02 :2014

4-5

ISO 105 -D01:2010

4-5

ISO 105-X12:2016

4-5

ISO12945-1:2000

INSTRUCCIONES DE LAVADO / WASHING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE LAVAGE



Lavado a máquina, máximo a 30° C con detergentes neutros.
Washing machine, maximum 30° C with neutral detergents. Lavage à un maximum de 30° C avec un détergent neutre.



Puede lavarse en seco.
I can be dry cleaned.
Il peut être nettoyé à sec.



Evitar secar al sol.
Avoid drying in the sun. Éviter sécher au soleil.



No escurrir, retorcer o centrifugar.
Do not wring, no centrifugate.
Ne pas essorer, tordre ou essorage.



No secar en secadora.
Do not tumble dry.
Ne pas sécher en machine.



Planchar por la cara posterior, máx., 110°.
Iron only the rear side, at a maximum of 110°.
Repasser par la facede derriè e, 110° au maximum.



No usar lejía.
Do not use bleach.
Ne pas utiliser eau de Javel

ESP: Instrucciones de lavado: En caso de manchas quitar inmediatamente la suciedad con un paño y limpiar suavemente con una solución jabonosa líquida y neutral. Después limpiar con agua.

ENG: Clearing instruction in case of stains: remove the dirt directly with a tissue and then with a neutreal soap solution. After cleaning with pure water.

FR: Nettoyage en cas des tâches: nettoyez immédiatement la saleté avec un morceau de tissu et nettoyez doucement avec une solution de savon liquid et neuter. Apres-nettoyage avec de l'eau proper.

ESP: Instrucciones en caso de lavado o limpieza en seco: Es recomendable un programa de lavado con baja velocidad de giro de tambor de la lavadora. El uso de detergente con blanqueador (óptico) puede cambiar el color del tejido.

ENG: Remark in case of washing or dry cleaning. Low spin drying is always recommended. The use of detergent with optical whitener can change the colour.

FR: Remarque chez lavage ou nettoyage à secTournage à basse vitesse. L'usage du detergent avec blancheur optique peut chager le coloris