

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Composición / Composition: 100% PES.
Ancho / Width / Largeur: 140 cms / 54 in
Peso / Weight / Poids: 390 gr/m² - 546 gr/ml

Resistencia de Rotura al Rasgado / Tear Strength / Résistance à la déchirure		
Urdimbre / Warp / Châine:	220 N	ISO 13937-3:2000
Trama / Weft / Trame:	100 N	ISO 13937-3:2000
Resistencia de las costuras / Seam strength / Résistance des coutures		
Urdimbre / Warp / Châine:	350 N	ISO 13935-2:2014
Trama / Weft / Trame:	350 N	ISO 13935-2:2014
Deslizamiento de las costuras / Seam Slippage / Glissement des coutures		
Urdimbre / Warp / Châine:	3 mm	ISO 13936-2:2004
Trama / Weft / Trame:	3 mm	ISO 13936-2:2004
Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance / Résistance à l'abrasion:		
Ciclos / Cycles / Cycles:	>50.000	ISO 12947-2:2016
Prueba del Cigarrillo / Cigarette Test / Test de la Cigarette	Aprobada Passed	ISO 1021 -1:2006 BS5852 part 1
Solidez de los colores a la luz		
Colour fastness to light / Résistance à la lumière	4	ISO 105-B02 :2014
Solidez a la limpieza en seco		
Rubbing solvents / Résistance au nettoyage à sec	4-5	ISO 105 -D01:2010
Solidez de los colores al lavado		
Rubbing fastness in humid state / Résistance au nettoyage	4-5	ISO 105-X12:2016
Resistencia al pilling:	4	ISO12945-1:2000
Pilling resistance / Résistance au pilling		

INSTRUCCIONES DE LAVADO / WASHING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Lavado a máquina, máximo a 30° C con detergentes neutros.
 Washing machine, maximum 30° C with neutral detergents. Lavage à un maximum de 30° C avec un détergent neutre.

Planchar por la cara posterior, máx., 110°.
 Iron only the rear side, at a maximum of 110°. Repasser par la face de derrière e, 110° au maximum.

Puede lavarse en seco.
 I can be dry cleaned. Il peut être nettoyé à sec.

Evitar secar al sol.
 Avoid drying in the sun. Éviter sécher au soleil.

No escurrir, retorcer o centrifugar.
 Do not wring, no centrifugate. Ne pas essorer, tordre ou essorage.

No secar en secadora.
 Do not tumble dry. Ne pas sécher en machime.

No usar lejía.
 Do not use bleach. Ne pas utiliser eau de Javel

ESP: Instrucciones de lavado: En caso de manchas quitar inmediatamente la suciedad con un paño y limpiar suavemente con una solución jabonosa líquida y neutral. Después limpiar con agua.

ENG: Clearing instruction in case of stains: remove the dirt directly with a tissue and then with a neutreal soap solution. After cleaning with pure water.

FR: Nettoyage en cas des tâches: nettoyez immédiatement la saleté avec un morceau de tissue et nettoyez doucement avec une solution de savon liquid et neuter. Apres-nettoyage avec de l'eau proper.

ESP: Instrucciones en caso de lavado o limpieza en seco: Es recomendable un programa de lavado con baja velocidad de giro de tambor de la lavadora. El uso de detergente con blanqueador (óptico) puede cambiar el color del tejido.

ENG: Remark in case of washing or dry cleaning. Low spin drying is always recommended. The use of detergent with optical whitener can change the colour.

FR: Remarque chez lavage ou nettoyage à secTournage à basse vitesse. L'usage du detergent avec blancheur optique peut chager le coloris