

Camboya-Laos-Vietnam-Macao-Butan COLLECTION

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Composición / Composition: 100% PES.REC

Ancho/ Width / Largeur: 140 cms.

Peso / Weight / Poids: Camboya: 375 gr/m²-525 gr/ml / Laos - Vietnam - Macao - Butan 300 gr/m² - 420 gr/ml

| | | |
|---|---------|-------------------|
| Deslizamiento de las costuras / Seam slippage / Résistance des coutures | 3.8 mm | ISO 13936-2:2004 |
| Urdimbre/ Warp / Châine: | 4.4 mm | ISO 13936-2:2004 |
| Trama / Weft / Trame: | | |
| Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance / Résistance à l'abrasion: | | |
| Ciclos/ Cycles / Cycles: | >25.000 | ISO 12947-2:2016 |
| Solidez de los colores a la luz | | |
| Colour fastness to light / Résistance à la lumière | 5 | ISO 105-B02 :2014 |
| Solidez a la limpieza en seco | | |
| Rubbing solvents / Résistance au nettoyage à sec | 5 | ISO 105 -D01:2010 |
| Solidez de los colores al lavado | | |
| Rubbing fastness in humid state / Résistance au nettoyage | 5 | ISO 105-X12:2016 |
| Resistencia al pilling | | |
| Pilling resistance / Résistance au pilling | 4-5 | ISO12945-1:2000 |

INSTRUCCIONES DE LAVADO / WASHING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE LAVAGE



Lavado a máquina, máximo a 30° C con detergentes neutros.
Washing machine, maximum 30° C with neutral detergents.
Lavage à un maximum de 30° C avec un détergent neutre.



Planchar por la cara posterior, máx., 110°.
Iron only the rear side, at a maximum of 110°.
Repasser par la face de derrière e, 110° au maximum.



Puede lavarse en seco.
It can be dry cleaned.
Il peut être nettoyé à sec.



Evitar secar al sol.
Avoid drying in the sun.
Éviter sécher au soleil.



No usar lejía.
Do not use bleach.
Ne pas utiliser eau de Javel.



No escurrir, retorcer o centrifugar.
Do not wring, no centrifugate.
Ne pas essorer, tordre ou essorage.



No secar en secadora.
Do not tumble dry.
Ne pas sécher en machine.

ESP: Instrucciones de lavado: En caso de manchas: quitar inmediatamente la suciedad con un paño y limpiar suavemente con una solución jabonosa líquida y neutra. Después limpiar con agua.

ENG: Cleaning instruction in case of stains: remove the dirt directly with a tissue and clean then with a neutreal soap solution. After cleaning with pure water.

FR: Nettoyage en cas des tâches: nettoyez immédiatement la saleté avec un morceau de tissu et nettoyez doucement avec une solution de savon liquide et neutre. Apres-nettoyage avec de l'eau propre.

ESP: Instrucciones en caso de lavado o limpieza en seco:

- Es recomendable un programa de lavado con baja velocidad de giro de tambor de la lavadora.
- El uso de detergente con blanqueador (óptico) puede cambiar el color del tejido.

ENG: Remark in case of washing or dry cleaning

- Low spin drying is always recommended
- The use of detergent with optical whitener can change the colour.

FR: Remarque chez lavage ou nettoyage à sec

- Tournage à basse vitesse
- L'usage du détergent avec blancheur optique peut changer le coloris

