



FROCA

Avda. de Villena, s/n.
P. O. BOX: 12
03410 BIAR
(Alicante - Spain)

Telf. +34 96 581 00 80
Fax. +34 96 581 01 44

VAT/ TVA ES B-03020997

<http://www.froca.com>
e-mail: froca@froca.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

COLECCIÓN/ COLLECTION/ COLLECTION NET

COMPOSICIÓN : 100% PES.

Composition : 100% PES.

Composition : 100% PES.

ANCHO/width/largeur : 140 CMS.

PESO/weight/poids : 340 gr./m2 476 gr./ml

RESISTENCIA DE LAS COSTURAS

Seam strength/ Résistance des coutures

URDIMBRE/warp/chaîne:N/A

ISO 13935-2:2014

TRAMA/weft/trame : N/A

ISO 13935-2:2014

DESLIZAMIENTO DE LAS COSTURAS

Seam Slippage / Résistance des coutures

URDIMBRE/warp/chaîne: N/A

ISO 13936-2:2004

TRAMA/weft/trame: N/A

ISO 13936-2:2004

RESISTENCIA DE ROTURA AL
RASGADO

Tear strength / Résistance à la déchirure

URDIMBRE/warp/chaîne: 110 N

ISO 13937-3:2000

TRAMA/weft/trame: 94 N

ISO 13937-3:2000

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Abrasion resistance/ Résistance à
l'abrasion

CICLOS/cycles/cycles : > 30000

ISO 12947-2 2016

SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ : 4-5

Colour fastness to light

Résistance à la lumière

ISO 105-B02 :2014

SOLIDEZ A LA LIMPIEZA EN SECO : 4-5

Rubbing solvents

Résistance au nettoyage à sec

ISO 105-D01 :2010

SOLIDEZ DE LOS COLORES AL LAVADO : 4-5

Rubbing fastness in humid state

Résistance au nettoyage

ISO 105-X12 :2016

RESISTENCIA AL PILLING : 4-5

Pilling resistance

Résistance au pilling

ISO 12945-1 :2000

instrucciones de lavado / washing instructions / instructions de lavage



Lavado a máquina, máximo a
30° C con detergentes neutros.

Washing machine, maximum
30°C with neutral detergents.

Lavage à un maximum de 30 °C
avec un détergent neutre.



No arrugar, retorcer ni
centrifugar.

Do not squeeze, wrink or
spin-dry.

Ne pas presser ou
essorer.



No usar lejía.

Do not use bleach.

Ne pas utiliser eau
de javel.



Planchar por la cara
posterior, máxima 110°.

Iron only on the rear side,
at a maximum of 110°.

Repasser par la face de
derrière, 110° au maximum.



Puede utilizarse el
lavado en seco.

Dry cleaning can also
be used.

Nettoyage à sec peut
être utilisé.



Evitar secar al sol.

Avoid drying in
the sun.

Éviter sécher au
soleil.



No secar en
secadora.

Do not tumble dry.

Ne pas sécher en
machine.