

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## **COLECCIÓN/ COLLECTION/ COLLECTION PINEDA**

COMPOSICIÓN : 55 % Algodón / 45 % Poliester.

Composition : 55 % Cot. / 45 % Pes.

Composition : 55 % Cot. / 45 % Pes.

ANCHO/width/largeur : 140 cm/ 54 in

PESO/weight/poids : 450 gr./m2 - 630 gr/ml

DESLIZAMIENTO DE LAS COSTURAS

Seam Slippage / Résistance des coutures

URDIMBRE/warp/chaîne: 3,0 mm

ISO 13936-2:2004

TRAMA/weft/trame: 2,8 mm

ISO 13936-2:2004

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

Abrasion resistance/ Résistance à l'abrasion

CICLOS/cycles/cycles : > 26.000

ISO 12947-2 2016

SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ : 5

Colour fastness to light

Résistance à la lumière

ISO 105-B02 :2014

SOLIDEZ A LA LIMPIEZA EN SECO : 4/5

Rubbing solvents

Résistance au nettoyage à sec

ISO 105-D01 :2010

SOLIDEZ DE LOS COLORES AL LAVADO : 4/5

Rubbing fastness in humid state

Résistance au nettoyage

ISO 105-X12 :2016


RESISTENCIA AL PILLING : 5

Pilling resistance

Résistance au pilling

ISO 12945-1 :2000

## **instrucciones de lavado / washing instructions / instructions de lavage**



Lavado a mano, máximo a 30° C con detergentes neutros.  
Hand wash, maximum 30° C with neutral detergents.  
Lavage à la main, un maximum de 30 ° C avec un détergent neutre.



No arrugar, retorcer ni centrifugar.  
Do not squeeze, wrink or spin-dry.  
Ne pas presser ou essorer.



No usar lejía.  
Do not use bleach.  
Ne pas utiliser eau de javel.



Planchar por la cara posterior, máxima 110°.  
Iron only on the rear side, at a maximum of 110°.  
Repasser par la face de derrière, 110° au maximum.



Puede utilizarse el lavado en seco.  
Dry cleaning can also be used.  
Nettoyage à sec peut être utilisé.



Evitar secar al sol.  
Avoid drying in the sun.  
Éviter sécher au soleil.



No secar en secadora.  
Do not tumble dry.  
Ne pas sécher en machine.