

Ravena COLLECTION

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Composición / Composition: 100% PES.
Ancho / Width / Largeur: 140 cms / 54 in
Peso / Weight / Poids: 520 gr/m² - 728 gr/ml

Resistencia a la tracción / Tensile strenght / Résistance à la traction
Urdimbre / Warp / Châine:

Trama / Weft / Trame:

1100 N	ISO 13934-1:2013
960 N	ISO 13934-1:2013

Resistencia de rotura al rasgado / Tear strenght / Résistance à la déchirure

Urdimbre / Warp / Châine:

Trama / Weft / Trame:

64 N	ISO 13937-2:2000
64 N	ISO 13937-2:2000

Deslizamiento de las costuras / Seam Slippage / Glissement des coutures

Urdimbre / Warp / Châine:

Trama / Weft / Trame:

3 mm	ISO 13936-2:2004
3 mm	ISO 13936-2:2004

Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance / Résistance à l'abrasion:

Ciclos / Cycles / Cycles:

>30.000	ISO 12947-2:2016
---------	------------------

Prueba del Cigarrillo / Cigarette Test / Test de la Cigarette

PASS	ISO 1021-1:2006-BS 5852 part 1
------	--------------------------------

Solidez de los colores a la luz / Colour fastness to light / Résistance à la lumière

4	ISO 105-B02 :2014
---	-------------------

Solidez a la limpieza en seco / Colour Fastness to Dry Cleaning / Résistance au nettoyage à sec

4-5	ISO 105 -D01:2010
-----	-------------------

Solidez de los colores al frote / Color fastness to Rubbing / Résistance des couleurs au frottement

4-5	ISO 105-X12:2016
-----	------------------

Resistencia al pilling / Pilling resistance / Résistance au pilling

4-5	ISO 12945-1:2000
-----	------------------

INSTRUCCIONES DE LAVADO / WASHING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE LAVAGE



Lavado a máquina, máximo a 30° C con detergentes neutros.
 Washing machine, maximum 30° C with neutral detergents. Lavage à un maximum de 30° C avec un détergent neutre.



Planchar por la cara posterior, máx. 110°.
 Iron only the rear side, at a maximum of 110°.
 Repasser par la facede derriè e, 110° au maximum.



No escurrir, retorcer o centrifugar.
 Do not wring, no centrifugate.
 Ne pas essorer, tordre ou essorage.



No secar en secadora.
 Do not tumble dry.
 Ne pas sécher en machime.



Puede lavarse en seco.
 It can be dry cleaned.
 Il peut être nettoyé à sec.



Evitar secar al sol.
 Avoid drying in the sun.
 Eviter sécher au soleil.



No usar lejía.
 Do not use bleach.
 Ne pas utiliser eau de Javel

ESP: Instrucciones de lavado: En caso de manchas quitar inmediatamente la suciedad con un paño y limpiar suavemente con una solución jabonosa líquida y neutral. Después limpiar con agua.

ENG: Clearing instruction in case of stains: remove the dirt directly with a tissue and then with a neutreal soap solution. After cleaning with pure water.

FR: Nettoyage en cas des tâches: nettoyez immédiatement la saleté avec un morceau de tissu et nottoyez doucement avec une solution de savon liquid et neuter. Apres-nettoyage avec de l'eau proper.

ESP: Instrucciones en caso de lavado o limpieza en seco: Es recomendable un programa de lavado con baja velocidad de giro de tambor de la lavadora. El uso de detergente con blanqueador (óptico) puede cambiar el color del tejido.

ENG: Remark in case of washing or dry cleaning. Low spin drying is always recommended. The use of detergent with optical whitener can change the colour.

FR: Remarque chez lavage ou nettoyage à secTournage à basse vitesse. L'usage du detergent avec blancheur optique peut chager le coloris.