

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Composición / Composition: 100% POLIESTER

Ancho / Width / Largeur: 140 cms.

Peso / Weight / Poids: 330 gr/m²- 462 gr/ml

Resistencia a la tracción / Tensile strenght / Résistance à la traction

Urdimbre / Warp / Châine:

Trama / Weft / Trame:

920 N

ISO 13934-2:2014

470 N

ISO 13934-2:2014

Resistencia de las costuras / Seam strength / Résistance des coutures

Urdimbre / Warp / Châine:

Trama / Weft / Trame:

349 N

ISO 13935-2:2014

303 N

ISO 13935-2:2014

Deslizamiento de las costuras / Seam Slippage / Résistance des coutures

Urdimbre / Warp / Châine:

Trama / Weft / Trame:

4.8mm

ISO 13936-2:2004

3.68mm

ISO 13936-2:2004

Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance / Résistance à l'abrasion:

Ciclos / Cycles / Cycles:

>50.000

ISO 12947-2:2016

PRUEBA DEL CIGARRILLO

Cigarette Test / Test de la cigarette

ISO 1021-1:2006- BS 5852
part 1

Resistencia a los arañazos

Snagging Resistance / Résistance aux griffures

4

BS 8479: 2008

Solidez de los colores a la luz

Colour fastness to light / Résistance à la lumière

4

ISO 105-B02:2014

Solidez a la limpieza en seco

Rubbing solvents / Résistance au nettoyage à sec

4-5

ISO 105-D01:2010

Solidez de los colores al lavado

Rubbing fastness in humid stat:e / Résistance au nettoyage

4-5

ISO 105-X12:2016

Resistencia al pilling

Pilling resistance / Résistance au pilling

4

ISO12945-1:2000

INSTRUCCIONES DE LAVADO / WASHING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE LAVAGE



Lavado a máquina, máximo a 30° C con detergentes neutros.
Washing machine, maximum 30° C with neutral detergents.
Lavage à un maximum de 30° C avec un détergent neutre.



Planchar por la cara posterior, máx., 110°.
Iron only the rear side, at a maximum of 110°.
Repasser par la facede derrière e, 110° au maximum.



Puede lavarse en seco.
It can be dry cleaned.
Il peut être nettoyé à sec.



Evitar secar al sol.
Avoid drying in the sun.
Éviter sécher au soleil.



No usar lejía.
Do not use bleach.
Ne pas utiliser eau de Javel.



No escurrir, retorcer o centrifugar.
Do not wring, no centrifugate.
Ne pas essorer, tordre ou essorage.



No secar en secadora.
Do not tumble dry.
Ne pas sécher en machirne.

ESP: Instrucciones de lavado: En caso de manchas quitar inmediatamente la suciedad con un paño y limpiar suavemente con una solución jabonosa líquida y neutral. Después limpiar con agua.

ENG: Clearing instruction in case of stains: remove the dirt directly with a tissue and then with a neutreal soap solution. After cleaning with pure water.

FR: Nettoyage en cas des tâches: nettoyez immediatement la saleté avec un morceau de tissu et nettoyez doucement avec une solution de savon liquid et neuter. Apres-nettoyage avec de l'eau proper.

ESP: Instrucciones en caso de lavado o limpieza en seco:

Es recomendable un programa de lavado con baja velocidad de giro de tambor de la lavadora.

El uso de detergente con blanqueador (óptico) puede cambiar el color del tejido.

ENG: Remark in case of washing or dry cleaning

Low spin drying is always recommended

The use of detergent with optical whitener can change the colour.

FR: Remarque chez lavage ou nettoyage à sec

Tournage à basse vitesse

L'usage du detergent avec blancheur optique peut chager le coloris

