

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Composición / Composition: 100% POLIESTER

Ancho / Width / Largeur: 140 cms.

Peso / Weight / Poids: 490 gr/m²- 686 gr/ml

Resistencia al rasgado / Tear Strength / Résistance à la déchirure

Urdimbre / Warp / Châine:

70 N

ISO 13937-3:2000

Trama / Weft / Trame:

60 N

ISO 13937-3:2000

Resistencia de las costuras / Seam strength / Résistance des coutures

Urdimbre / Warp / Châine:

540 N

ISO 13935-2:2014

Trama / Weft / Trame:

433 N

ISO 13935-2:2014

Resistencia a la tracción / Tensile strength / Résistance à la traction

Urdimbre / Warp / Châine:

1500 N

ISO 13934-2:2014

Trama / Weft / Trame:

770 N

ISO 13934-2:2014

Deslizamiento de las costuras / Seam slippage / Résistance des coutures

Urdimbre / Warp / Châine:

1,5 mm

ISO 13936-2:2004

Trama / Weft / Trame:

1,5 mm

ISO 13936-2:2004

Resistencia a la rotura / Breaking strength / Résistance de la déchirure

Urdimbre / Warp / Châine:

1500 N

ISO 13934-1:2014

Trama / Weft / Trame:

770 N

ISO 13934-1:2014

Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance / Résistance à l'abrasion:

Ciclos / Cycles / Cycles:

>30.000

ISO 12947-2:2016

Prueba del Cigarrillo / Cigarette Test / Test de la cigarette

PASS

ISO 1021-1:2006 BS 5852 part 1

Solidez de los colores a la luz

Colour fastness to light / Résistance à la lumière

4-5

ISO 105-B02:2014

Solidez a la limpieza en seco

Rubbing solvents / Résistance au nettoyage à sec

4

ISO 105-D01:2010

Solidez de los colores al lavado

Rubbing fastness in humid state / Résistance au nettoyage

4

ISO 105-X12:2016

Resistencia al pilling

Pilling resistance / Résistance au pilling

4

ISO 12945-1:2000

INSTRUCCIONES DE LAVADO / WASHING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE LAVAGE



Lavado a máquina, máximo a 30° C con detergentes neutros.
Washing machine, maximum 30° C with neutral detergents.
Lavage à un maximum de 30° C avec un détergent neutre.



Planchar por la cara posterior, máx., 110°.
Iron only the rear side, at a maximum of 110°.
Repasser par la facede derrière e, 110° au maximum.



Puede lavarse en seco.
I can be dry cleaned.
Il peut être nettoyé à sec.



Evitar secar al sol.
Avoid drying in the sun.
Éviter sécher au soleil.



No usar lejía.
Do not use bleach.
Ne pas utiliser eau de Javel.



No escurrir, retorcer o centrifugar.
Do not wring, no centrifugate.
Ne pas essorer, tordre ou essorage.



No secar en secadora.
Do not tumble dry.
Ne pas sécher en machirne.

ESP: Instrucciones de lavado: En caso de manchas quitar inmediatamente la suciedad con un paño y limpiar suavemente con una solución jabonosa líquida y neutral. Después limpiar con agua.

ENG: Clearing instruction in case of stains: remove the dirt directly with a tissue and then with a neutreal soap solution. After cleaning with pure water.

FR: Nettoyage en cas des tâches: nettoyez immediatement la saleté avec un morceau de tissu et ntottoyez doucement avec une solution de savon líquid et neuter. Apres-nettoyage avec de l'eau proper.

ESP: Instrucciones en caso de lavado o limpieza en seco :Es recomendable un programa de lavado con baja velocidad de giro de tambor de la lavadora. El uso de detergente con blanqueador (óptico) puede cambiar el color del tejido.

ENG: Remark in case of washing or dry cleaning. Low spin drying is always recommended. The use of detergent with optical whitener can change the colour.

FR: Remarque chez lavage ou nettoyage à sec. Tournage à basse vitesse. L'usage du detergent avec blancheur optique peut chager le coloris