

Lampedusa

in & out collection



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	LAMPEDUSA	MARSALA	SIDON	SIRACUSA	NIKOLAOS	MONTALBANO
Composición /Composition: Ancho / Width / Largeur: Peso / Weight / Poids:	100% PP RECYCLED 140 cm 426 gr/m ² - 596 gr./ml	100% PP RECYCLED 140 cm 520 gr/m ² - 728 gr./ml	100% PP RECYCLED 140 cm 454 gr/m ² - 635 gr./ml	100% PP RECYCLED 140 cm 448 gr/m ² - 627 gr./ml	100% PP RECYCLED 140 cm 324 gr/m ² - 454 gr./ml	100% PP RECYCLED 140 cm 401 gr/m ² - 561 gr./ml
Resistencia de rotura al rasgado / Tear strength / Résistance à la déchirure	186 N	125 N	104 N	229 N	177 N	177 N
Urdimbre / Warp / Châine:	236 N	220 N	263 N	278 N	155 N	188 N
Trama / Weft / Trame:						
Resistencia a las costuras / Seam strength / Résistance des coutures						
Urdimbre / Warp / Châine:	3,1 mm	2,0 mm	3,8 mm	3,7 mm	2,8 mm	2,8 mm
Trama / Weft / Trame:	4,5 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	3,9 mm	4,1 mm
Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance / Résistance à l'abrasion: Ciclos / Cycles / Cycles:	>30.000	>30.000	>30.000	>30.000	>30.000	>30.000
Prueba del cigarrillo / Cigarette test / Test de la cigarette	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS
Solidez de los colores a la luz: Colour fastness to light / Résistance à la lumière	7	7	7	7	7	7
Solidez a la limpieza en seco: Rubbing solvents / Résistance au nettoyage à sec	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Solidez de los colores al lavado: Rubbing fastness in humid state / Résistance au nettoyage	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Resistencia al pilling: Pilling resistance / Résistance au pilling	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5

INSTRUCCIONES DE LAVADO / WASHING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE LAVAGE



Puede lavarse a máquina, con programa delicado a 30° C.
Washing machine and tumble dryer can be used. With soft program at 30° C.
Lave-linge et sèche-linge peuvent être utilisés. Avec programme doux a 30° C.



Puede lavarse en seco.
I can be dry cleaned.
Il peut être nettoyé à sec.



No arrugar, retorcer ni centrifugar.
Do not squeeze, wring or spin-dry.
Ne pas presser ou essorer.



Planchar por la cara posterior, máx., 110°.
Iron only the rear side, at a maximum of 110°.
Repasser par la face de derrière, 110° au maximum.



No puede centrifugarse, secarse en tambor.
Do not centrifugate, no tumble drying.



Se puede usar lejía.
Can use bleach.
Eau de Javel peut s'utiliser.