

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**Composición / Composition:** 100% PES

**Ancho / Width / Largeur:** 140 cms.

**Peso / Weight / Poids:** 410 gr/m<sup>2</sup>- 574 gr/ml

**Deslizamiento de las costuras / Seam slippage / Résistance des coutures**

**Urdimbre / Warp / Châine:**

1,4 mm

ISO 13936-2:2004

**Trama / Weft / Trame:**

1,2 mm

ISO 13936-2:2004

**Resistencia al rasgado / Tear strength / Résistance à la déchirure**

**Urdimbre / Warp / Châine:**

47 N

ISO 13937-3:2000

**Trama / Weft / Trame:**

63 N

ISO 13937-3:2000

**Resistencia de las costuras / Seam strenght / Résistance des coutures**

**Urdimbre / Warp / Châine**

504 N

ISO 13935-2:2014

**Trama / Weft / Trame**

596 N

ISO 13935-2:2014

**Resistencia a la rotura / Breaking strenght / Résistance à la déchirure**

**Urdimbre / Warp / Châine**

923 N

ISO 13934-1: 2014

**Trama / Weft / Trama**

572 N

ISO 13934-1: 2014

**Resistencia a la tracción / Tensile strenght / Résistance à la traction**

**Urdimbre / Warp / Châine**

864 N

ISO 13936-2:2014

**Trama / Weft / Trame:**

506 N

ISO 13936-2:2014

**Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance / Résistance à l'abrasion:**

**Ciclos / Cycles / Cycles:**

>50.000

ISO 12947-2:2016

**PRUEBA DEL CIGARRILLO / Cigarette Test / Test de la Cigarette**

PASS

ISO 1021-1:2003-BS 5852  
part 1

**Solidez de los colores a la luz**

**Colour fastness to light / Résistance à la lumière**

4

ISO 105-B02:2014

**Solidez a la limpieza en seco**

**Rubbing solvents / Résistance au nettoyage à sec**

4-5

ISO 105 -D01:2010

**Solidez de los colores al lavado**

**Rubbing fastness in humid state / Résistance au nettoyage**

4-5

ISO 105-X12:2016

**Resistencia al pilling**

4-5

ISO12945-1:2000

### INSTRUCCIONES DE LAVADO / WASHING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE LAVAGE



**Lavado a máquina, máximo a 30° C con detergentes neutros.**  
Washing machine, maximum 30° C with neutral detergents.  
Lavage à un maximum de 30° C avec un détergent neutre.



**Planchar por la cara posterior, máx., 110°.**  
Iron only the rear side, at a maximum of 110°.  
Repasser par la facede derrière e, 110° au maximum.



**Puede lavarse en seco.**  
I can be dry cleaned.  
Il peut être nettoyé à sec.



**Evitar secar al sol.**  
Avoid drying in the sun.  
Éviter sécher au soleil.



**No usar lejía.**  
Do not use bleach.  
Ne pas utiliser eau de Javel.



**No escurrir, retorcer o centrifugar.**  
Do not wring, no centrifugate.  
Ne pas essorer, tordre ou essorage.



**No secar en secadora.**  
Do not tumble dry.  
Ne pas sécher en machime.

ESP: Instrucciones de lavado: En caso de manchas quitar inmediatamente la suciedad con un paño y limpiar suavemente con una solución jabonosa líquida y neutral. Después limpiar con agua.

ENG: Clearing instruction in case of stains: remove the dirt directly with a tissue and then with a neutreal soap solution. After cleaning with pure water.

FR: Nettoyage en cas des tâches: nettoyez inmediateament la saleté avec un morceau de tissu et nottoyez doucement avec une solution de savon liquid et neuter. Apres-nettoyage avec de l'eau proper.

ESP: Instrucciones en caso de lavado o limpieza en seco :Es recomendable un programa de lavado con baja velocidad de giro de tambor de la lavadora. El uso de detergente con blanqueador (óptico) puede cambiar el color del tejido.

ENG: Remark in case of washing or dry cleaning. Low spin drying is always recommended. The use of detergent with optical whitener can change the colour.

FR: Remarque chez lavage ou nettoyage à sec. Tournage à basse vitesse.

L'usage du detergent avec blancheur optique peut chager le coloris.