

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

COLECCIÓN/ COLLECTION/ COLLECTION
ALBERTA

COMPOSICIÓN : 67% ALGODON / 33% POLIESTER
Composition : 67% COT. / 33% PES.
Composition : 67% COT. / 33% PES.

ANCHO/width/largeur : 280 cm - 108 in / 140 cm – 54 in

PESO/weight/poids : 280 : 350 gr/ m2 - 980 gr/ml / 140 : 175 gr/ m2 – 245 gr./ ml

DESLIZAMIENTO DE LAS COSTURAS Seam Slippage / Résistance des coutures	URDIMBRE/warp/chaîne: 3,1 mm	ISO 13936-2:2004
	TRAMA/weft/trame: 3,4mm	ISO 13936-2:2004

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Abrasion resistance/ Résistance à l'abrasion	CICLOS/cycles/cycles : > 21.000	ISO 12947-2 2016
---	---------------------------------	------------------

SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ : 5 Colour fastness to light Résistance à la lumière	ISO 105-B02 :2014
--	-------------------

SOLIDEZ A LA LIMPIEZA EN SECO : 5 Rubbing solvents Résistance au nettoyage à sec	ISO 105-D01 :2010
--	-------------------

SOLIDEZ DE LOS COLORES AL LAVADO : 5 Rubbing fastness in humid state Résistance au nettoyage	ISO 105-X12 :2016
--	-------------------

RESISTENCIA AL PILLING : 4 Pilling resistance Résistance au pilling	ISO 12945-1 :2000
---	-------------------

instrucciones de lavado / washing instructions / instructions de lavage



Lavado a máquina, máximo a 30° C con detergentes neutros.
Hand wash, maximum 30° C with neutral detergents.
Lavage à la main, un maximum de 30° C avec un détergent neutre.



No arrugar, retorcer ni centrifugar.
Do not squeeze, wrink or spin-dry.
Ne pas presser ou essorer.



No usar lejía.
Do not use bleach.
Ne pas utiliser eau de javel.



Planchar por la cara posterior, máxima 110°.
Iron only on the rear side, at a maximum of 110°.
Repasser par la face de derrière, 110° au maximum.



Puede utilizarse el lavado en seco.
Dry cleaning can also be used.
Nettoyage à sec peut être utilisé.



Evitar secar al sol.
Avoid drying in the sun.
Éviter sécher au soleil.



No secar en secadora.
Do not tumble dry.
Ne pas sécher en machine.