

# COLECCIÓN MÉXICO



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TELAS	CHIAPAS	DURANGO	JALISCO	TABASCO	VALLARTA	REUS	
COMPOSICIÓN / Composition:	100% FIBRA ACRÍLICA OUTDOOR TINTA EN MASA / 100% SOLUTION DYED OUTDOOR ACRYLIC						
ANCHO / width / largeur: cm	140	140	140	140	140	150	
PESO / weight / poids: gr/m <sup>2</sup> gr/ml	380	380	300	360	380	260	
	532	532	420	504	532	416	
RESISTENCIA DE LAS COSTURAS: Seam strength Résistance des coutures	URDIMBRE / warp / chaîne: 5	5	2	2	3	4	BS 3320: 1988
	TRAMA / weft / trame: 3	3	2	2	2	3	BS 2543: 1995
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: Abrasion resistance Résistance à l'abrasion	CICLOS / cycles / cycles: 10.000	26.000	12.000	13.000	8.000	17.000	BS 5690 BS 2543: 1995
SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ: Colour fastness to light Résistance à la lumière	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	UNI EN ISO 105 - B04
RESISTENCIA AL PILLING: Pilling resistance Résistance au pilling	4	4	4-5	4-5	4	4	ISO/DIS 12945 - 2

## INSTRUCCIONES DE LAVADO / WASHING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE LAVAGE



Puede lavarse a máquina, con programa delicado a 30° C.  
Washing machine and tumblodryer can be used. With soft program at 30° C.  
Lave-linge et sèche-linge peuvent être utilisés. Avec programme doux a 30° C.



Planchar por la cara posterior, máx. 110°.  
Iron only the rear side, at a maximum of 110°.  
Repasser par la face de derrière, 110° au maximum.



No usar lejía.  
Do not use bleach.  
Ne pas utiliser eau de Javel.



No secar en secadora.  
Do not tumble dry.  
Ne pas sécher en machine.



Puede lavarse en seco.  
I can be dry cleaned.  
Il peut être nettoyé à sec.



No arrugar, retorcer ni centrifugar.  
Do not squeeze, wrink or spin-dry.  
Ne pas presser ou essorer.



www.froca.com

www.froca.com